



# VERLEGEEMPFEHLUNG

EINBAU DER THERMODÄMM PROTEC® SPEETILE 12 MIT UZIN



UZIN LITZ®

# VERLEGEEMPFEHLUNG

## EINBAU DER THERMODÄMM PROTEC® SPEETILE 12 MIT UZIN

PRODUKT-BILD ANKLICKEN  
UND MEHR ERFAHREN!

### AUFBAU AUF ZEMENTÄREN ODER GIPSHALTIGEN UNTERGRÜNDEN

Arbeitsschritt	Spezifikation	Produktbild
<b>Untergrund-vorbereitung</b>	<b>Untergründe:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zementäre Untergründe wie Estrich oder Beton</li><li>• Gipshaltige Untergründe wie Calciumsulfatestrich</li></ul> Vorhandenen Untergrund schleifen und saugen und ggf. von Verunreinigungen befreien	
<b>Grundierung</b>	<b>UZIN PE 360 PLUS</b> , dünn auswalzen, Verbrauch ca. 100 – 150 g/m <sup>2</sup>	
<b>Fußbodenheizung</b>	Einbau der <b>thermodämm protec® SpeeTile 12</b> nach Herstellerangaben zuzüglich Dichtheitsprüfung	
<b>Füll- und Vergussmasse</b>	<b>UZIN NC 587</b> , Verbrauch ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke <b>UZIN NC 167</b> , Verbrauch ca. 1,7 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke <b>UZIN NC 567</b> , Verbrauch ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke Die Überdeckung der Systemplatte beträgt mindestens 3 mm	
<b>Grundierung, Feinspachtelung und Klebstoff</b>	<b>PARKETT</b> Grundieren mit <b>UZIN PE 414 BiTurbo</b> , Verbrauch ca. 80 – 150 g/m <sup>2</sup> Kleben mit <b>UZIN MK 250</b> , Verbrauch ca. 1000 – 1200 g/m <sup>2</sup>	
	<b>TEXTILE BELÄGE</b> Kleben mit <b>UZIN UZ 88</b> , Verbrauch ca. 200 – 530 g/m <sup>2</sup>	
	<b>ELASTISCHE BELÄGE</b> Grundieren mit <b>UZIN PE 360 PLUS</b> , Verbrauch ca. 100 – 150 g/m <sup>2</sup> Feinspachtelung* mit <b>UZIN NC 160</b> oder <b>UZIN NC 580</b> , Verbrauch ca. 1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke, Mindestschichtdicke 3 mm Kleben mit <b>UZIN KE 66</b> , Verbrauch ca. 240 – 280 g/m <sup>2</sup> oder <b>UZIN KE 2000 S</b> , Verbrauch ca. 180 – 380 g/m <sup>2</sup>	



## WICHTIGE HINWEISE FÜR UZIN

- Maximale Punktlast 2 kN,
- Maximale Flächenlast 2 kN/m<sup>2</sup>
- Die Überdeckung der Noppenplatte beträgt mindestens 3 mm
- Die Begehbarkeit beträgt bei:

UZIN NC 587	3 – 4 Stunden
UZIN NC 160	ca. 2 Stunden
UZIN NC 580	1 – 2 Stunden
UZIN NC 167	2 – 4 Stunden
UZIN NC 567	8 Stunden
- Funktionsheizten nach 3 Tagen starten und für 3 Tage halten
- Die Belegereife ist 1 Tag nach dem Funktionsheizten erreicht
- Der Verlegeuntergrund muss tragfähig, dauerhaft trocken, rissfrei und frei von Verunreinigungen sein und eine feste Oberfläche vorweisen

\* Stellt der Bodenbelag an die Ebenheitstoleranz höhere Anforderungen als DIN 18202 Tabelle 3, Zeile 3, so ist ggf. eine weitere dünnsschichtige Spachtelung aufzubringen.

### Hinweis:

Die vorstehenden Ausführungen erfolgen gemäß der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Uzin Utz SE und nach bestem Wissen auf der Basis unserer anwendungstechnischen Erfahrung. Die Ausführungen erfolgen ohne Beachtung der konkreten Verlegesituation.

Bitte beachten Sie vor Beginn der Arbeiten die relevanten, aktuellen Produktdatenblätter sowie ggf. die Sicherheitsdatenblätter, die jederzeit unter [www.uzin.de](http://www.uzin.de) oder der Homepage des kooperierenden Heizsystemherstellers abgerufen werden können. Sollten andere als die hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit der Anwendungstechnik der Uzin Utz SE oder Ihrem länderspezifischen Ansprechpartner in unseren Tochtergesellschaften möglich.

Diese Empfehlung ist ausschließlich in Deutschland und Österreich gültig. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie sich bitte an die jeweilige Uzin Utz Tochtergesellschaft. Unsere Ausführungen entbinden nicht von der Beachtung der handwerklichen Sorgfalt und ersetzen nicht die sorgfältige Prüfung der Verhältnisse und der Einzelflächen vor Ort in der konkreten Verlegesituation durch den ausführenden Auftragnehmer des Gewerkes. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die abschließende Untergrundprüfung und Beurteilung der Belegreife. Kenntnisse über die einschlägigen Regelungen und anzuwendenden technischen Normen, die dieser Empfehlung zugrunde liegen, setzen wir voraus.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter Telefon: +49 731 4097-0 oder E-Mail: [info@uzin.com](mailto:info@uzin.com)



UND DER BODEN GEHÖRT DIR.

**Uzin Utz SE**

Dieselstraße 3  
89079 Ulm  
Deutschland

T +49 731 4097-0  
F +49 731 4097-110  
info@uzin.com  
www.uzin.com



Flächenheizungssysteme GmbH

**thermodämm Flächenheizungssysteme GmbH**

Otto-Hahn-Straße 2  
52531 Übach-Palenberg  
Deutschland  
T +49 2451 490089-0  
F +49 2451 490089-19  
service@thermodaemm24.de  
www.thermodaemm24.de